

Polyurethanschaum



Allgemeine Produkteigenschaften

Polymix-Polyurethanschaum härtet zu einem geschlossenzelligen harten oder elastischem Schaumstoff

Polymix > 2-komponenten Schaum - <i>Polyurethan</i>		
Schäume	Produkteigenschaften	typische Anwendungsbereiche
PRF 001 Hartschaum	gelb flüssig Gelierzeit 4 Min Mold removal 40 Min MV 1,2:1	Polymix PRF 001 ist ein Polyurethan-Hartschaum und ist in erster Linie für den Einsatz als Modellierung - Schaumformen konzipiert und leicht und steif ausgelegt
PRF 009 PRF 010	weiß geliert in 5 Sek 15000 cps- Flüssigkeit MV 1:1 schwarz geliert in 5 Sek 15000 cps - Flüssigkeit MV 1:1	füllen, isolieren von von vielen Substraten: Installations- und Wärmedämmung, Schalldämmung ; Füllen von Löchern, Rissen und Hohlräumen, Adichten von Fugen.
PEF 002 Weichschaum	weiß gedeckt cremig - 25 Sek klebefrei 5 Min flüssig MV 2,7:1	Für Form und Gießanwendungen, wo eine gute Oberfläche des Produktes gewünscht wird.
PEF 010 Elastikschaum	weiß-matt cremig - 30 Sel klebefrei 10 Min MV 2,7:1	Der elastische Polyurethan-Schaum wurde in erster Linie als weicher Formschaum formuliert.